



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА»**

Аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04.ЛЕГО.ИЛ.021

105118, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУРАКОВА Д.27К1
e-mail: mos67kal@yandex.ru, тел.: +7 (916) 644-33-82

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ БК-002-648 от 16.06.2026 г.**



Утвердил Руководитель ИЦ	 Москаленко К.Н.
Количество страниц	3
Наименование образца продукции	Поддон плоский деревянный. П4 - однонастильный четырехзаходный.
Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСТОРЫ ПОЛЕСЬЯ". Место нахождения: Россия, 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Красноармейская, д.1, пом Н-3. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Тараскина, здание 51а.
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСТОРЫ ПОЛЕСЬЯ". Место нахождения: Россия, 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Красноармейская, д.1, пом Н-3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 391550, Рязанская область, Шацкий район, г. Шацк, ул. Тараскина, здание 51а.
Испытания на соответствие	ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия.
Дата получения образцов	10.06.2026
Количество пробы/образцов	5 шт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Раздел	Требования/испытания	Заключение
ГОСТ 33757- 2016	Поддоны плоские деревянные. Технические условия.	
п.3.2	Основные типы и назначение поддонов, параметры и размеры в зависимости от типоразмера поддона приведены ниже: П2 - однонастильный двухзаходный П4 - однонастильный четырехзаходный 2П2 - двухнастильный двухзаходный 2П4 - двухнастильный четырехзаходный 2ПО4 - двухнастильный четырехзаходный с окнами в нижнем настиле 2ПВ2 - двухнастильный двухзаходный с выступами	П4
	Основной размер: 1200x800 мм; 1200x1000 мм.	1200x800
п.3.4	Предельные отклонения габаритных размеров поддона не должны быть более ± 5 мм.	С
п.3.5	Масса поддона, кг, должна быть не более: - 40 - для всех типов поддонов с габаритными размерами 1200x800 мм; - 45 - для всех типов поддонов с габаритными размерами 1200x1000 мм; - 80 - для поддонов с выступами и габаритными размерами 1600x1200 мм; - 95 - для поддонов с выступами и габаритными размерами 1800x1200 мм.	С
п.3.10	Предельные отклонения размеров деталей поддона не должны быть более указанных далее: - длина и ширина доски и шашки - ± 5 мм; - высота доски и шашки - ± 2 мм.	± 3 мм ± 2 мм
п.4.1.1	Конструкция поддонов должна обеспечивать: надежность и удобство в эксплуатации; сохранность груза при штабелировании, загрузке и выгрузке; возможность выполнения и безопасность погрузочно-разгрузочных работ с применением вилочных погрузчиков или других транспортных средств (иного оборудования).	С
п.4.1.2	Поверхность нижнего настила поддонов должна составлять не менее 40 % от поверхности верхнего настила.	56,4
п.4.1.3	Детали поддонов должны быть без пороков древесины: острого обзола, прорости, механических повреждений, гнили и инородных включений.	НО
п.4.1.5	В каждой доске допускается одна глубокая трещина длиной не более ширины доски, если трещина образовалась не при сборке поддона. В шашках допускаются только пластевые трещины усушки.	НО
п.4.1.6	Внутренняя заболонь допускается в древесине лиственных пород, если она не более $\frac{1}{4}$ ширины доски и $\frac{1}{2}$ толщины доски. В древесине хвойных и лиственных пород допускаются грибные заболонные окраски, не являющиеся результатом плохих условий сушки или хранения.	С
п.4.1.7	Сучки диаметром до 10 мм не учитывают. Допускаются сросшиеся сучки. Диаметр одного сучка не должен превышать: - $\frac{1}{4}$ ширины доски - для поперечных досок; - $\frac{1}{3}$ ширины доски - для остальных досок. На каждом отрезке доски, соответствующем подлине, ширине доски, сумма диаметров нескольких сучков не должна превышать: - $\frac{1}{3}$ ширины доски - для поперечных досок; - $\frac{1}{2}$ ширины доски - для остальных досок.	С
п.4.1.10	Все поверхности досок и шашек должны быть опилены, за исключением фасок на продольных краях досок основания в местах ввода вил погрузчика. Фаски образуют строганием или фрезерованием. Углы поддона должны быть опилены.	С
п.4.1.11	Параметр шероховатости верхней поверхности деталей верхнего настила поддона $Rm_{max} \leq 500$ мкм и остальных поверхностей - $Rm_{max} \leq 1250$ мкм по ГОСТ 7016.	320

п.4.1.12	Влажность древесины поддонов не должна превышать 22 %.	18,4
п.4.1.13	Поддоны изготавливают соединением продольных досок настила с поперечными досками, шашками и досками основания крепежными элементами. Типы и определения крепежных элементов - по ГОСТ ISO 445.	С
п.4.1.14	При сборке поддонов не допускаются: - отклонение габаритных размеров - более 5 мм; - отклонение от параллельности поверхностей верхнего и нижнего настилов - более 3 мм; - разность длин диагоналей верхней или нижней поверхности - более 2 мм; - сквозные зазоры между соприкасающимися поверхностями деталей; - несквозные зазоры между соприкасающимися поверхностями деталей - более 0,5 мм; - сколы, сквозные трещины, трещины в местах установки крепежных деталей.	НО
п.4.1.16	Усилие соединения деталей поддона на отрыв (среднее значение из 20 измерений и не менее 75 % всех измеренных усилий) должно быть в соединениях не менее, кН: - 3,0 - промежуточная доска настила - поперечная доска; - 5,5 - доска настила - поперечная доска - шашка; - 5,5 - доска основания - шашка.	С
п.4.1.18	Поддон должен выдерживать испытание на изгиб верхнего настила при стеллажировании по длине и ширине поддона.	С
п.4.1.19	Поддон должен выдерживать испытание на подъем вилочным захватом погрузчика верхнего настила поддона.	С
п.4.1.20	Поддон должен выдерживать испытание на изгиб верхнего и нижнего настилов поддона при штабелировании.	С
п.4.3.2	Маркировку наносят непосредственно на поддоны и/или на ярлыки с указанием: - наименования и назначения поддона; - наименования страны-изготовителя; - наименования предприятия-изготовителя и его юридического адреса; - товарного знака (при наличии); - типа, размера поддона и его условного обозначения; - массы поддона, в кг; - массы брутто, в т; - даты изготовления; - обозначения настоящего стандарта или другой технической документации, по которой изготовлен поддон; - символа возможности утилизации «Петля Мёбиуса».	С


*С- соответствует нормативным требованиям

**НО – не обнаружено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия.

Ответственный:



Москаленко К.Н.